Conte

Sierra Collection

INFORMATION PRODUIT

Essences	Chêne européen
Aspect surface	Surface sciée
Finitions	vernie Ultramatte
Choix de bois	**Options duoplank:** Premier 1-bis, Select, Natural, Classical **Options Bâtons rompus:** Premier 1-bis, Select, Natural, Classical
Construction	**Duoplank®** Technique

DIMENSIONS

Épaisseur	15, 20 mm (5/8", 3/4")
Largeurs	110, 142, 180, 240 mm (4 11/32", 5 9/16", 7", 9 1/2")
Longueur	1080, 1220, 1470, 1790, 1970, 2100, 2220, 2470 mm (3'7", 4', 4'10", 5'11", 6'6", 6'11", 7'3", 8'1")
Dimensions bâtons rompus	110 x 550, 142 x 710, 180 x 1080 mm (4 11/32" x 21 21/32", 5 9/16" x 27 15/16", 7" x 3'7")
Point de Hongrie	45°: 110 x 550, 142 x 660, 180 x 980 mm (4 11/32" x 21 21/32", 5 9/16" x 25 31/32", 7" x 38 9/16")60°: 110 x 510, 142 x 510, 180 x 510 mm (4 11/32" x 20 1/16", 5 9/16" x 20 1/16", 7" x 20 1/16")

POSE

Lames	**Collape en plein** 4 côtés languette et rainure
Bâtons rompus & Points de Hongrie	**Collape en plein** 1 côté languette, 2 côtés rainure (Points de Hongrie inclut éléments gauches et droits)

USAGE

Usage recommandée	Apte à être utilisé dans tous secteurs : résidentiel, commercial, hôtellerie, boutiques

CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT PAR LE SOL

Compatibilité	Garantie disponible si l'installation et l'entretien sont conformes au document Hakwood Subfloor Heating & Cooling

DURABILITÉ	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
Certifié FSC (Mix)		Code de certification FSC®: SCS-COC-000609

Hakwood
Leemansstraat 2
4251 LD Werkendam

les Pays-Bas
+31 183 504 266
sales@hakwood.com

Hakwood Inc.
2244 95th St, Suite 200
Naperville IL 60564

Etats-Unis
+1 630 219 3388
ussales@hakwood.com

HAKWOOD

NORME DES PARQUETS CONTRE COLLÉS	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
CE (Conformité Européenne) Norme européenne	EN 14342	Conforme CE
NWFA (National Wood Flooring Association) Norme états-unienne	ANSI/HPVA EF2009	Conforme NWFA

MATÉRIAUX FAIBLE ÉMISSION	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
Certificat E1	EN 717-7	Conforme à E1 et Conforme à E2
California Air Resources Board (CARB) Certificat pour le formaldéhyde	ASTM E1333	Conforme CARB 2
Émissions dans l'air intérieur A + label France national Volatile Organic Compound (VOC) A+ label	ISO 16000p 3,6,9	A+ / très faibles émissions
AgBB Label allemand pour les faibles émissions	ISO 16000	Satisfait à l'exigence
CA 01350 California Section 01350 Test des émissions de COV	Norme CA DPHS Pratiques Chapitre 01350	Conforme CA01350

RÉSISTANCE ANTI-DÉRAPANTE	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
EN14342 Revêtement de sol – caractéristiques, évaluation de la conformité et du marquage	**CEN/TS 15676** Détermination des propriétés anti-dérapantes	**81 USRV USRV** Valeur Résistance au dérapage
	DIN 51130	R10 (plage 10°-19°)
	DIN 51097 / GUV-I 8527	C

TEST ACOUSTIQUE	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
Réduction des bruits d'impacts	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2	20 mm: 14 dB [Lw] 15 mm: 16 dB [Lw]

RÉSISTANCE AUX RAYURES	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
	DIN 68861	4E

RÉTRACTION AU FEU	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
EN14342 Revêtement de sol – caractéristiques, évaluation de la conformité et du marquage	EN 13501-1	Cfl-s1
Propagation des flammes et dégagement de fumée	ASTM E84	Classe C
	NFPA 101	Classe C
	ASTM E648-10NY	Classe II