Talina

Color Collection

INFORMATION PRODUIT

Essences	Chêne européen
Aspect surface	Lisse
Finitions	Huilée
Choix de bois	**Options duoplank:** Premier 1-bis, Natural
Construction	**Duoplank®** Technique

DIMENSIONS

Épaisseur	15 mm (5/8")
Largeurs	180, 240 mm (7", 9 1/2")
Longueur	1080, 1220, 1470, 1790, 1970, 2100, 2220, 2470 mm (3'7", 4', 4'10", 5'11", 6'6", 6'11", 7'3", 8'1")

POSE

Lames	**Collape en plein** 4 côtés languette et rainure
Bâtons rompus & Points de Hongrie	**Collape en plein** 1 côté languette, 2 côtés rainure (Points de Hongrie inclut éléments gauches et droits)

USAGE

Usage recommandée	Apte à être utilisé dans tous secteurs : résidentiel, commercial, hôtellerie, boutiques

CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT PAR LE SOL

Compatibilité	Garantie disponible si l'installation et l'entretien sont conformes au document Hakwood Subfloor Heating & Cooling

DURABILITÉ	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
Certifié FSC (Mix)		Code de certification FSC®: SCS-COC-000609

NORME DES PARQUETS CONTRE COLLÉS	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
CE (Conformité Européenne) Norme européenne	EN 14342	Conforme CE
NWFA (National Wood Flooring Association) Norme états-unienne	ANSI/HPVA EF2009	Conforme NWFA

Hakwood
Leemansstraat 2
4251 LD Werkendam

les Pays-Bas
+31 183 504 266
sales@hakwood.com

Hakwood Inc.
2244 95th St, Suite 200
Naperville IL 60564

Etats-Unis
+1 630 219 3388
ussales@hakwood.com

HAKWOOD

MATÉRIAUX FAIBLE ÉMISSION	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
Certificat E1	EN 717-7	Conforme à E1 et Conforme à E2
California Air Resources Board (CARB) Certificat pour le formaldéhyde	ASTM E1333	Conforme CARB 2
émissions dans l'air intérieur A + label France national Volatile Organic Compound (VOC) A+ label	ISO16000p 3,6,9	A+ / très faibles émissions
AgBB Label allemand pour les faibles émissions	ISO 16000	Meets requirements
CA 01350 California Section 01350 Test des émissions de COV	Norme CA DPHS Pratiques Chapitre 01350	CA 01350 Compliant

RÉSISTANCE ANTI-DÉRAPANTE	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
EN14342 Revêtement de sol – caractéristiques, évaluation de la conformité et du marquage	**CEN/TS 15676** Détermination des propriétés anti-dérapantes	**EN14342 USRV** Valeur Résistance au dérapage
	DIN 51130	R9 (range 6° - 10°) (plage 6°-10°)
	DIN 51097 / GUV-I 8527	B

TEST ACOUSTIQUE	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
Réduction des bruits d'impacts	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2	20 mm: 14 dB [Lw] 15 mm: 16 dB [Lw]

RÉSISTANCE AUX RAYURES	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
	DIN 68861	4E

RÉTRACTION AU FEU	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
EN14342 Wood flooring + characteristics, evaluation of conformity and marking	EN 13501-1	Cfl -s1
Propagation des flammes et dégagement de fumée	ASTM E84	Classe C
	NFPA 101	Classe C
	ASTM E648-10NY	Classe II